

Datos técnicos de los LEVADERM Colorantes liq. N

LEVADERM liq. N	Resistencia al Agua	Dolidez a la Luz	Difusión PVC blando		Tapicería Mueble (3)						Resistencia a los Ácidos	Solidez a los Ácidos	Solidez al Alcool	Resistencia al Agua Duro	Teñido en Agua Duro
			Cuero curtido al cromo (1)	Teñido al soplete (2)	Solidez al Sudor (4)			Solidez al Lavado (4)							
					CM	SL	SA	CM	SL	SA					
Limón liq. N 01	5	5	5	4-5	5	3	3	2	3	3	5	5	5	5	5
Amarillo liq. N 01	4	3-4	4	3-4	5	3-4	3-4	3	4-5	4	5	5	5	5	5
Naranja liq. N	4	3	4-5	3-4	5	3	3	5	4	5	5	5	5	5	5
Rojo liq. N 01	3	3-4	4-5	4-5	5	3-4	2	3	3	3-4	3-4	5	5	5	5
Bordo liq. N 01	5	4-5	2	2	5	3	3	4	3	2-3	5	5	5	2-3	3
Azúl liq. N	4-5	2-3	3	2-3	5	5	4	1	3	3	5	5	5	5	5
Azúl Marino liq. 01	3-4	4	1-2	2	5	2	3	3	3	4	5	5	5	5	5
Verde liq. N 01	3-4	3-4	1-2	1-2	5	3-4	3-4	3	3	3	5	5	5	5	5
Pardo liq. N 01	5	4	3	2	5	2	2-3	4-5	3-4	4	5	5	5	5	5
Pardo Claro liq. N 01	4	4	4-5	3	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
Pardo Mediano liq. N	4	5	4-5	2	5	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5
Pardo Negro liq. N	4	4	2	1-2	5	3	2-3	3	3	3	5	5	5	5	5
Gris liq. N 02	5	3-4	3-4	2-3	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5
Negro liq. N 01	4	5	2	1-2	5	2	3	3	2-3	3-4	5	5	5	5	4

Comentarios: 1) 0.5 % referido a peso rebajado
 2) 50 g/l teñido al soplete
 3) 6.0 % referido a peso rebajado

CM = cambio de matiz
 SL = sangrado sobre lana
 SA = sangrado sobre algodón

1 = mal
 5 = muy bueno