

BAYDERM® Mateante ALM 01

07.04
1-2

Mateante de poliuretano sólido a la luz, resistente a las aminas para aprestos de cuero

Datos de producto

Composición:	formulación de poliuretano y silicato en disolvente
Aspecto:	solución opaca de viscosidad media
Sólidos:	aprox. 17 %
Punto de inflamación:	10°C
Almacenaje:	en recinto fresco y bien ventilado, en bidones cerrados y a una temperatura no superior a 40°C

Seguridad: En la hoja de datos de seguridad del BAYDERM® Mateante ALM 01 se encontrarán informaciones de manejo, ecología y toxicología del producto.

Propiedades y campos de aplicación

El BAYDERM® Mateante ALM 01 combinado con el BAYDERM® Sealer AL 01 se utiliza para regular el grado de brillo de aprestos resistentes al calor, a las aminas y al envejecimiento, basados en disolventes. La cantidad a utilizar nunca deberá ser superior al 30 %, porcentaje referido al peso del BAYDERM® Sealer AL 01.

Para diluirlo es idónea una mezcla de metiletilcetona (MEK) y metoxipropanol en proporción 1:1. Si se desea un secado mas rápido puede aumentarse la cantidad de MEK a favor de metoxipropanol. En cambio, combinaciones de solventes de vaporación mas lentas reducen la formación de neblina cuando se aplica la laca a pistola y la formación de residuos en la pistola.

Reticulando con una cantidad no superior al 5 % de BAYDERM® Aditivo Z, porcentaje referido al peso total de BAYDERM® Sealer AL 01 + BAYDERM® Mateante ALM 01, mejorán las solidez físicas del acabado. El pot-life de las mezclas es de aprox. 1 día. Puede ser menor cuando la temperatura ambiental es elevada. Por ello se recomienda añadir el reticulante poco antes de aplicar la composición.

Propuesta de formulación para aplicar con pistola (p. = partes en peso)

400-280	pts.	BAYDERM® Sealer AL 01
0-120	pts.	BAYDERM® Mateante ALM 01
600	pts.	mezcla de disolventes p.ej. MEK y metoxipropanol 1:1
0- 20	pts.	BAYDERM® Aditivo Z

AQUADERM®, BAYGEN®, BAYKANOL®, BAYSIN®, EUDERM®, EUKANOL®, EUSIN®, ISODERM®, LEVADERM®, LEVACAST®, PERSIDERM®, XERODERM® son marcas registradas de BAYER CHEMICALS / Bayer AG, 51368 Leverkusen / Alemania

ACRYSOL®, HYDRHOLAC®, PRIMAL® son marcas registradas de ROHM AND HAAS COMPANY, Spring House, PA 19477-0904 / Estados Unidos

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende, que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.