

BAYDERM® Mateante AS

07.04
1-2

Mateante acuoso que contiene ligante

Datos del producto

Composición:	mateante inorgánico disperso en un poliuretano alifático
Aspecto:	dispersión lechosa de alta viscosidad
Dureza de película:	dureza media, muy elástica
Sólidos:	aprox. 25 %
Densidad a 20°C:	aprox. 1,06 g/cm ³
pH (10 % in agua):	aprox. 8,5
Carga:	aniónico
Almacenaje:	al brigo de heladad y sin suprar los 40°C

Advertencia de seguridad: En la hoja de datos de seguridad del BAYDERM® Mateante AS se encontrará información sobre la manipulación y comportamiento ecológico y toxicológico del producto.

Propiedades y campo de aplicación

El BAYDERM® Mateante AS se utiliza con dispersiones de polímero apropiadas en acabados acuosos para cueros con efecto altamente mate.

La cantidad máxima a aplicar se sitúa en 300 g/l en la formulación para pistola.

Ejemplo de aplicación
(p=partes en peso)

Apresto para cuero de muebles

100-300 p.	BAYDERM® Mateante AS
50-300 p.	agua
50-200 p.	BAYDERM® Finish 60 UD
0- 40 p.	BAYDERM® Aditivo VL
0- 50 p.	EUDERM® Fluid A
0- 5 p.	EUDERM® Colores B / C
0- 18 p.	reticulante

Viscosidad: 13-15 s (copa DIN, 4 mm)
1 aplicación a pistola, secar,
evtl. grabar a 80°C/300 bar/ 3 s,
1-2 aplicaciones a pistola, secar,
abatanar

AQUADERM®, BAYGEN®, BAYKANOL®, BAYSIN®, EUDERM®, EUKANOL®, EUSIN®, ISODERM®, LEVADERM®, LEVACAST®, PERSIDERM®, XERODERM®
son marcas registradas de BAYER CHEMICALS / Bayer AG, 51368 Leverkusen / Alemania

ACRYSOL®, HYDRHOLAC®, PRIMAL®
son marcas registradas de ROHM AND HAAS COMPANY, Spring House, PA 19477-0904 / Estados Unidos

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende, que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.