

ISODERM[®] Laca Mate MM

07.04
1-2

Laca nitrocelulósica, incoloro, mate, diluible con disolventes

Datos del producto

Composición :	solución de nitrocelulosa mateada
Aspecto :	opaco, amarillento
Sólidos :	aprox. 22 %
Densidad a 20°C :	aprox. 0,94 g/cm ³
Viscosidad :	aprox. 5000 mPa·s
Punto de inflamación :	aprox. 23°C (DIN 51 755)
Almacenaje :	en bidones cerrados en lugar fresco, bien ventilado

Suministrador: Bayer S.p.A., Milán/Italia

Advertencia de seguridad: En la hoja de datos de seguridad de la ISODERM[®] Laca mate MM se encontrará información sobre la manipulación y comportamiento ecológico y toxicológico del producto.

Propiedades y campos de aplicación

La ISODERM® Laca Mate MM se utiliza solo o combinado con ISODERM® Brillo M para aprestos elásticos, fáciles de abatanar o para colores de efecto.

Como disolventes son idóneos los ésteres y cetonas, p.ej. el acetato de butilo o de etilo, el acetato de metilglicol, la metiletilcetona y también en metoxipropanol. Estos disolventes pueden mezclarse en proporción 1:1 con diluyentes, p.ej. con butanol o con isopropanol. La ISODERM® Laca Mate MM puede teñirse con Colorantes LEVADERM® liq. N y/o pigmentarse con Colores BAYDERM® B-TO / C-TO.

Ejemplo de aplicación

Color de efecto abatanable o bien apresto mate para cualquier tipo de cuero (incoloro o bien teñido)

200-300 p. ISODERM® Laca Mate MM

0- 75 p. Colorantes LEVADERM® liq. N o Colores BAYDERM® B-TO

0- 75 p. ISODERM® Brillo Blando O 1)

550 p. acetato de butilo

150 p. butanol

1) solo es necesario cuando se pigmenta con Colores BAYDERM® C-TO

AQUADERM®, BAYGEN®, BAYKANOL®, BAYSIN®, EUDERM®, EUKANOL®, EUSIN®, ISODERM®, LEVADERM®, LEVACAST®, PERSIDERM®, XERODERM®
son marcas registradas de BAYER CHEMICALS / Bayer AG, 51368 Leverkusen / Alemania

ACRYSOL®, HYDRHOLAC®, PRIMAL®
son marcas registradas de ROHM AND HAAS COMPANY, Spring House, PA 19477-0904 / Estados Unidos

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende, que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.