

HYDRHOLAC® 3089

07.04
1-1

Ligante acuoso para tops y lacas intermedias

DESCRIPCIÓN

La emulsión Hydrholac 3089 ha sido formulada para actuar como ligante de formulaciones de uso general utilizadas como capas intermediarias y finales en productos de cuero. Las terminaciones a base de Hydrholac 3089 se sueltan fácilmente de las placas de grabación y pueden revestirse o con las mismas terminaciones o con otros sistemas típicos de capas finales. Hydrholac 3089 es compatible con la mayoría de los auxiliares de las capas como, por ejemplo, mateantes y modificadores de toque. Usado sin aditivos, produce un lustre brillante que puede realizarse con una placa lisa caliente. A dilución normal para aplicaciones en forma de soplete es de 2:1 partes de producto y agua, respectivamente.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Las siguientes son propiedades típicas de la emulsión Hydrholac 3089 pero no deben considerarse como especificaciones. Las verdaderas especificaciones de este producto se encuentran a disposición de los interesados en la Rohm and Haas Company donde pueden consultarse.

Aspecto:	líquido lechoso
Contenido total de sólidos, %:	16.5–18.5
pH:	8.0–10.0
Gravedad específica:	1.03
Densidad, lb/gal (EUA):	8.55
Viscosidad:	150-500
COV, lb/gal (EUA):	2.26
Código del producto:	7-4102

	Laca intermedia	Laca Final	Efecto
Agua	400	300	50–200
Butil Cellosolve	-	50	50
Hydrholac 3089	450	450	500
Primal® SB-100	50	-	-
Primal HPB-980	-	50	-
Primal ST-89	-	-	200
Primal Dull HE-6	50	50	-
Pigmentos	50	50	200

AQUADERM®, BAYGEN®, BAYKANOL®, BAYSIN®, EUDERM®, EUKANOL®, EUSIN®, ISODERM®, LEVADERM®, LEVACAST®, PERSIDERM®, XERODERM® son marcas registradas de BAYER CHEMICALS / Bayer AG, 51368 Leverkusen / Alemania

ACRYSOL®, HYDRHOLAC®, PRIMAL® son marcas registradas de ROHM AND HAAS COMPANY, Spring House, PA 19477-0904 / Estados Unidos

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende, que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.