

BAYDERM[®] Fondo DLV

07.04
1-2

Legante poliuretánico, alifático de altísimas solidez para cueros de alta performance como automotriz.

Datos Analíticos:

Composición	poliuretano alifático
Sólidos:	aprox. 40 %
ph (1:10):	aprox. 6,5
Carga:	aniónica
Dureza de la película, ° Shore A:	aprox. 65
Solidéz a la luz (DIN 54004):	aprox. 7
Resistencia a la hidrólisis:	muy buena
Resistencia al calor:	muy buena
Presentación:	dispersión lechosa, de baja viscosidad
Almacenaje:	En bidones cerrados, en lugares frescos, pero no menos de 5°C.

Advertencia de seguridad

Indicaciones sobre la manipulación así como sobre los comportamientos ecológico y toxicológico se deducen de la Hoja de datos de seguridad sobre el BAYDERM Finish DLV.

Propiedades

El BAYDERM Fondo DLV es una dispersión acuosa de un poliuretano, para el acabado del cuero, en especial del cuero automóvil y para el recubrimiento inverso del serraje. Se añade ante todo en partes a las mezclas de fondo, pero también es idóneo para las oportunas mezclas destinadas a apresto.

Propuesta de aplicación

Tapicería auto desflorada

100	-	120	pt.	EUDERM Pigmentos B/C
80	-	120	pt.	EUDERM Nappa Soft S-A
80	-	40	pt.	EUDERM Mateante AN-A
150-350		150-350	pt.	agua
200	-	400	pt.	PRIMAL SB-300
400	-	200	pt.	BAYDERM Fondo DLV
0-30		0-30	pt.	ACRYSOL RM-1020

Tapicería mueble desflorada

100	-	120	pt.	EUDERM Pigmentos B/C
80	-	150	pt.	EUDERM Nappa Soft S-A
80	-	40	pt.	EUDERM Mateante AN-A
100-250		100-250	pt.	agua
200	-	250	pt.	PRIMAL SB-150
150	-	50	pt.	EUDERM Resin 50 B
50	-	100	pt.	BAYDERM Fondo DLV
0-30		0-30	pt.	ACRYSOL RM-1020

AQUADERM®, BAYGEN®, BAYKANOL®, BAYSIN®, EUDERM®, EUKANOL®, EUSIN®, ISODERM®, LEVADERM®, LEVACAST®, PERSIDERM®, XERODERM® son marcas registradas de BAYER CHEMICALS / Bayer AG, 51368 Leverkusen / Alemania

ACRYSOL®, HYDRHOLAC®, PRIMAL® son marcas registradas de ROHM AND HAAS COMPANY, Spring House, PA 19477-0904 / Estados Unidos

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende, que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.