

PRIMAL[®] LT-76

07.04
1-1

EMULSIÓN ACRÍLICA

DESCRIPTION

Comparada sobre la base del contenido total de sólidos de las formulaciones de impregnación de flor corregida, generalmente, la emulsión Primal LT-76 es superior a otras resinas en quiebre, absorción y en la firmeza de flor. Este producto es excelente contra la formación de burbujas y para mejorar la resistencia al rayado. También confiere resistencia a la acetona y al tolueno. Alcanza su máxima eficiencia cuando se la formula dentro de la gama de pH de 3 a 5, su estabilidad se reduce cuando el pH es inferior a 3 y especialmente si el sistema de impregnación se utiliza o almacena a temperaturas superiores a 43°C (110°F). Debe usarse con Primal Penetrator 219 para asegurar el pH apropiado.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Las siguientes propiedades son típicas de la emulsión Primal LT-76 pero no deben considerarse como especificaciones. Las verdaderas especificaciones de este producto se encuentran a disposición de los interesados en la Rohm and Haas Company donde pueden consultarse.

Aspecto:	líquido lechoso
Uso típico en la impregnación, %:	6–10
Contenido total de sólidos, %:	39.2–40.8
pH:	3.8–4.4
Gravedad específica:	1.04
Densidad, lb/gal (E.U.A.):	8.9
Carga iónica:	no-iónica
COV, lb/gal (E.U.A.):	0.02
Código de Producto:	6-6687

AQUADERM[®], BAYGEN[®], BAYKANOL[®], BAYSIN[®], EUDERM[®], EUKANOL[®], EUSIN[®], ISODERM[®], LEVADERM[®], LEVACAST[®], XERODERM[®]
son marcas registradas de BAYER CHEMICALS / Bayer AG, 51368 Leverkusen / Alemania

ACRYSOL[®], HYDRHOLAC[®], PRIMAL[®]
son marcas registradas de ROHM AND HAAS COMPANY, Spring House, PA 19477-0904 / Estados Unidos

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende, que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.