

EUSIN[®] Emulsion ESM

07.04
1-2

Laca incolora semi-mate de un derivado de aceto butirato en medio acuoso (libre de nitrocelulosa). Sólida a la luz y a la temperatura

Datos Analíticos

Composición:	Derivado del aceto butirato de celulosa en medio acuoso aditivada con dispersión poliuretánica
Presentación:	Líquido blanco viscoso
Sólidos:	15 – 16 %
Carga:	Aniónico
Almacenaje:	En bidones cerrados, en lugares frescos, pero no menos de 5°C.

Advertencia de seguridad

Indicaciones sobre la manipulación así como sobre los comportamientos ecológico y toxicológico se deducen de la Hoja de datos de seguridad sobre el EUSIN Emulsion ESM.

Propiedades

EUSIN Emulsión ESM es una laca incolora, semi-mate, resistente a la luz y temperatura con un tacto natural y agradable.

EUSIN Emulsión ESM tiene una buena fluidez usándola sola o en combinación.

Los cueros terminados con EUSIN Emulsión ESM pueden ser planchados hasta aprox. 80°C en la prensa y hasta aprox. 100°C en la máquina continua.

EUSIN Emulsión ESM tiene buenas propiedades al frote en húmedo y seco, a la adhesión y a las flexiones, pero si es necesario mejorar aún más estas propiedades una adición del 1 % al 2 % de AQUADERM XL 50 puede ser incorporada, % basado en la laca EUSIN Emulsión.

Los cueros terminados con esta emulsión no amarillean al ser expuestos a las aminas y es ideal por ejemplo para cueros que están en contacto con suelas de PU.

EUSIN Emulsión ESM puede ser combinada con aprestos acuosos BAYDERM y EUDERM para el acabado de cueros elegantes con un nivel bueno de solidez físicas.

EUSIN Emulsión ESM puede ser tinturado con Anilinas líquidas LEVADERM. Estas son diluidas con agua y luego agregadas a la laca antes de diluir.

Formulas Orientativas

500	-	700	EUSIN Emulsión EG-A
500	-	300	agua
0	-	20	EUDERM Fluid A o Additive 2229 W
0	-	20	AQUADERM XL 50

1 - 2 sopletes
planchar
fulonar

AQUADERM®, BAYGEN®, BAYKANOL®, BAYSIN®, EUDERM®, EUKANOL®, EUSIN®, ISODERM®, LEVADERM®, LEVACAST®, PERSIDERM®, XERODERM®
son marcas registradas de BAYER CHEMICALS / Bayer AG, 51368 Leverkusen / Alemania

ACRYSOL®, HYDRHOLAC®, PRIMAL®
son marcas registradas de ROHM AND HAAS COMPANY, Spring House, PA 19477-0904 / Estados Unidos

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende, que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.