

XERODERM® AFF

07.04
1-2

Hidrofugante y oleofugante

Datos del producto

Composición: copolímero de acrilato y fluoralquilo

Aspecto: dispersión blanca, lechosa

pH: 3,5 - 4,5

Carga: no iónica

Almacenaje: Evitar temperaturas superiores a 40°C. Por debajo de -5°C, el producto se congela, pero después de un calentamiento cuidadoso y buena agitación recupera por completo su utilidad.

Advertencia de seguridad: En la hoja de datos de seguridad del XERODERM® AFF se encontrará información sobre la manipulación y comportamiento ecológico y toxicológico.

Propiedades y campos de aplicación

El XERODERM® AFF es apto como modificador de tacto en el acabado y con su actividad hidro- y oleofugante mejora la protección superficial de cueros plena flor del tipo anilina así como de cueros nubuc y velours.

Ejemplos de aplicación

Lustre de tacto hidrofugado

350 p. XERODERM® AFF 1)
350 p. agua
50 p. metoxipropanol
1 aplicación a rodillo (roll coating)

Lustre de tacto

100 p. PERSOFTAL® WKF
850 p. agua
50 p. XERODERM® AFF
1 aplicación a pistola

Efecto „pull up“ hidrofugado

a) para cuero esmerilado, incluido el nubuc

700 p. EUDERM® Pull Up W
100-200 p. aceite mineral
200 p. agua
0- 70 p. aceite de pata de buey en bruto
50-100 p. XERODERM® AFF
aplicación a felpa o a rodillo

b) para cuero plena flor

350 p. XERODERM® AFF
200 p. agua
100 p. metoxipropanol
500 p. EUDERM® Pull Up W
0- 50 p. EUDERM® Aditivo SWA 01
aplicación a felpa o a rodillo

1) Para conseguir un buen efecto hidrofugo es necesario secar entre 80 y 90°C durante 2-3 minutos.

AQUADERM®, BAYGEN®, BAYKANOL®, BAYSIN®, EUDERM®, EUKANOL®, EUSIN®, ISODERM®, LEVADERM®, LEVACAST®, XERODERM®
son marcas registradas de BAYER CHEMICALS / Bayer AG, 51368 Leverkusen / Alemania

ACRYSOL®, HYDRHOLAC®, PRIMAL®
son marcas registradas de ROHM AND HAAS COMPANY, Spring House, PA 19477-0904 / Estados Unidos

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros, no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará, para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende, que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.